

Matrix **2K**
Automotive Refinish

เมทริกซ์ เคลียร์ 2K 2:1 เอ็กซ์ทรา ฮาร์ดเนส เซรามิก



Clear 2:1 CERAMIC

Extra Hardness



เงางาม จำลึกลับ

Excellent gloss holdout and crystal clear



เนื้อฟิล์มแข็งแรงแรงมากเป็นพิเศษ

Extra hardness film



ทนต่อน้ำมันเบรก

Resistance to brake fluid



Technology and Licence from

Japan



Matrix Clear 2K 2:1 Ceramic

เมทริกซ์ เคลียร์ 2K 2:1 เซรามิก



Description

- Excellent gloss holdout and crystal clear
- Extra hardness film
- Resistance to brake fluid

คุณสมบัติ

- เงางาม ฉ่ำลึก
- เนื้อฟิล์มแข็งแรงมากเป็นพิเศษ
- ทนต่อน้ำมันเบรค

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio

Matrix Clear 2:1 Ceramic = 100 : 50 by weight or 100 : 50 by volume and dilute with Matrix AX Thinner No.20 by weight 35-45 % or by volume dilute with thinner 40-50 % for suitable application

อัตราส่วนผสม

เมทริกซ์ เคลียร์ 2:1 เซรามิก = 100 : 50 โดยน้ำหนัก หรือ 100 : 50 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย เมทริกซ์ เอเอ็กซ์ ทินเนอร์ โดยน้ำหนัก เจือจางด้วยทินเนอร์ไม่เกิน 35 - 45 % หรือ โดยปริมาตร เจือจางด้วยทินเนอร์ไม่เกิน 40 - 50 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น

Pot Life at 30°C

3 hours after complete mixing

อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง

Spray Viscosity at 30°C

15.0 - 17.0 sec / Ford Cup No.4

ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C

15.0 - 17.0 วินาที / ถ้วยฟอร์ด เบอร์ 4

Spray Gun Setting

Gravity Feed
Spraying nozzle : 1.3 - 1.5 mm.
Spraying pressure : 1.2 - 1.8 bar

การตั้งค่าปืนพ่นสี

พ่นแบบปกติ
ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.5 มม.
แรงดันลมที่ปืนพ่นสี : 1.2 - 1.8 บาร์

No. of Coats

2 Full coats

จำนวนรอบที่พ่น

พ่น 2 เทียวยเติม

Film Thickness

30 to 35 Microns / Coat

ความหนาฟิล์ม

30 - 35 ไมครอน / เทียวย

Flash Time

Allow 3 - 5 minutes flash time between coats

พักระหว่างเทียวย

ประมาณ 3 - 5 นาที / เทียวย

Drying Time at 30°C

Suface dry : 15 - 20 mins.
Dry to polish : 4 - 5 hrs.

ระยะเวลาในการแห้งตัว ที่อุณหภูมิ 30°C

แห้งผิว : 15 - 20 นาที
แห้งขัดยาได้ : 4 - 5 ชั่วโมง

Package Size

Part A : 3.785 L (6 can/carton)
Part B : 0.946 L (12 can/carton)

ขนาดบรรจุ

ส่วน A : 3.785 ลิตร (6 กระป๋อง/ ลัง)
ส่วน B : 0.946 ลิตร (12 กระป๋อง/ ลัง)

Safety and Disposal

1. For full health and safety information please refer to material safety data sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสาร ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตรและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจาย