



สีพ่นรองพื้นเกาะพลาสติก

PLASTIC PRIMER



✓ **เพิ่มการยึดเกาะได้ดี**
Increase the adhesion

✓ **ใช้งานง่าย แห้งเร็ว**
Easy to spray and fast drying

✓ **ฟิล์มสีแข็งแรง ยึดหยุ่นสูง**
High flexibility and strength film properties



MEGA PLASTIC PRIMER

เมกา สีพ่นรองพื้นเกาะพลาสติก

Description

1. Increase the adhesion
2. Easy to spray and fast drying
3. High flexibility and strength Film Properties

คุณลักษณะ

1. เพิ่มการยึดเกาะได้ดี
2. ใช้้งานง่าย แห้งเร็ว
3. พิล์มสีแข็งแรง ยืดหยุ่นสูง

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Ready to spray.
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.8 mm. Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar
No. of Coats	2 Full coats
Film Thickness	10 - 15 microns
Flash Time	3 - 5 minutes / coat
Drying Time	Air dry at 30°C for 30 mins
Package Size	1 L (12 can / carton)

อัตราส่วนผสม	สีรองพื้นพลาสติกเมกา จะมีความหนืดเพื่อให้เหมาะกับการพ่น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเจือจาง
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.8 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์ม	10 - 15 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	3 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งโดยอากาศ ณ อุณหภูมิ 30°C 30 นาที
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โกลด์ คออร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 ✉ sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref:Vol.2-0223