



# พลา สีสองพื้นวอชไพรมเมอร์

## MEGA WASH PRIMER



สีรองพื้นกันล่อนอนกประสงค์ เนื้อสีด้าน ใช้เป็นได้ทั้งสีทับหน้า และ สีรองพื้น  
เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะ, อลูมิเนียม, อีพ็อกซี, เหล็กชุบสังกะสี, ทองเหลือง, ทองแดง, สแตนเลส, ตะกั่ว,  
เหล็ก, เหล็กกล้าวาล์นซ์, สีโพลีเอสเตอร์ และ สีโพลีเอสเตอร์ ในอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป



1/4 Gallon

1 Gallon



**กลบรอยได้ดีกว่า**  
Perfect hiding efficiency



**ยึดเกาะผิวโลหะได้ดีเยี่ยม**  
Metal work and putty adhesive excellently



**แห้งเร็ว ใช้งานได้เร็วกว่า**  
Fast drying



**ป้องกันสนิม**  
Rust protection



# MEGA WASH PRIMER

## เมกา สีรองพื้น วอชไพรมเมอร์

<b>Description</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perfect hiding efficiency</li> <li>2. Metal work and putty adhesive excellently</li> <li>3. Fast drying</li> <li>4. Rust protection</li> </ol>
--------------------	--

<b>Surface Preparation</b>	Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters
----------------------------	---

<b>Mixing Ratio</b>	Wash Primer : Catalyst = 1 : 1.5 - 2 by Volume
<b>Pot Life at 30°C</b>	24 hour after complete mixing
<b>Spray Viscosity at 30°C</b>	13.5 - 15.5 sec / Ford Cup # 4
<b>Spray Gun Setting</b>	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.3 - 1.5 mm. Spraying pressure : 1.2 - 1.5 bar
<b>No. of Coats</b>	2 Full coats
<b>Film Thickness</b>	8 - 12 microns
<b>Flash Time</b>	1 - 3 minutes / coat
<b>Drying Time</b>	Surface dry : 5 mins. Hard dry : 30 mins.
<b>Package Size</b>	Part A : 3.6 L (4 can / carton)   0.9 L (12 can / carton) Part B : 4 L (4 gallon / carton)   1 L (12 can / carton)

<b>Safety and Disposal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet</li> <li>2. Observe the precautionary notices displayed on the container</li> <li>3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products</li> <li>4. Good ventilation must be provided in the working environment</li> </ol>
----------------------------	--

<b>คุณลักษณะ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลบรอยได้ดีกว่า</li> <li>2. ยึดเกาะผิวโลหะได้ดีเยี่ยม</li> <li>3. แห้งเร็ว ใช้งานได้เร็วกว่า</li> <li>4. ป้องกันสนิม</li> </ol>
<b>การเตรียมพื้น</b>	ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

<b>อัตราส่วนผสม</b>	สีรองพื้น วอชไพรมเมอร์ : น้ำยาผสม = 1 : 1.5 - 2 โดยปริมาตร
<b>อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
<b>ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C</b>	13.5 - 15.5 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4
<b>การตั้งค่าปืนพ่นสี</b>	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.3 - 1.5 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.2 - 1.5 บาร์
<b>จำนวนรอบที่พ่น</b>	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
<b>ความหนาฟิล์ม</b>	8 - 12 ไมครอน
<b>พักระหว่างเที่ยว</b>	3 - 5 นาที / เที่ยว
<b>ระยะเวลาในการแห้งตัว</b>	แห้งผิว : 5 นาที แห้งแข็งตัว : 30 นาที
<b>ขนาดบรรจุ</b>	ส่วน A : 3.6 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง)   0.9 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 4 ลิตร (4 แกลลอน / ลัง)   1 ลิตร (12 กระป๋อง / ลัง)

<b>ความปลอดภัยในการใช้และการจัดการอุปกรณ์</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน</li> <li>3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี</li> <li>4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสปเรย์</li> </ol>
---	---



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.  
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand  
Tel. +66-2335-5555 | sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โกลด์ คอโรเอชั่น จำกัด  
31/1 หมู่ 3 ถ.เทพรัตน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร. 0-2335-5555 | sales@toapc.com

**Service Center**  
**0-2335-5727**  
[www.toapc.com](http://www.toapc.com)

Ref.Vol.1-1217