



เมกา สีพ่นรองพื้น 4:1

PRIMER SURFACER 4:1



- ✓ **ทนต่อตัวทำละลายได้ดี**
Excellent resistance to solvent high solid
- ✓ **พ่นกลบรอยได้ดี เนื้อสีเรียบเนียน**
Excellent hiding ability and smooth film
- ✓ **เนื้อฟิล์มมีคุณภาพ ยึดเกาะผิวงานได้ดี**
Good film appearance and excellent adhesion
- ✓ **แห้งเร็ว ชัดง่าย**
Fast drying and easy to sand



MEGA PRIMER SURFACER 4:1

เมกา สีพ่นรองพื้น 4:1

Description

1. Excellent resistance to solvent high solid
2. Excellent hiding ability and smooth film
3. Good film appearance and excellent adhesion
4. Fast drying and easy to sand

คุณลักษณะ

1. ทนต่อตัวทำละลายได้ดี
2. พ่นกลบรอยได้ดี เนื้อสีเรียบเนียน
3. เนื้อฟิล์มมีคุณภาพ ยึดเกาะผิวงานได้ดี
- 4.แห้งเร็ว ชัดง่าย

Surface Preparation

Clean surface to be dry and without wax, grease, dust and foreign matters

การเตรียมพื้น

ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ

Mixing Ratio	Mega Primer Surfacer : Hardener = 100 : 16 by weight or 4 : 1 by volume and dilute with Kuruma Thinner No.20 at 25 - 30 % for suitable application
Pot Life at 30°C	1 hour after complete mixing
Spray Viscosity at 30°C	16 - 18 sec / Ford Cup # 4
Spray Gun Setting	Gravity Feed Spraying nozzle : 1.2 - 1.5 mm. Spraying pressure : 1.2 - 1.8 bar
No. of Coats	2 Full coats
Film Thickness	25 - 30 microns
Flash Time	2 - 5 minutes / coat
Drying Time	Surface dry : 5 - 8 mins. Dry to polish : 45 - 60 hrs
Package Size	Part A : 3 L (4 can / carton) Part B : 0.75 L (4 can / carton)

อัตราส่วนผสม	เมกา สีพ่นรองพื้น : ฮาร์ดเด็นเนอร์ = 100 : 16 โดยน้ำหนัก หรือ 4 : 1 โดยปริมาตร และเจือจางด้วย คูรูมา ทินเนอร์ เบอร์ 20 ไม่เกิน 25 - 30 % เพื่อให้เหมาะสมกับการพ่น
อายุการใช้งาน ที่อุณหภูมิ 30 °C	ผสมแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
ความหนืดในการพ่น ที่อุณหภูมิ 30 °C	16 - 18 วินาที / ถ้วยเบอร์ 4
การตั้งค่าปืนพ่นสี	พ่นแบบปกติ ขนาดหัวปืนพ่นสี : 1.2 - 1.5 มม. แรงดันลมที่พ่นสี : 1.2 - 1.8 บาร์
จำนวนรอบที่พ่น	พ่น 2 เที่ยวเต็ม
ความหนาฟิล์ม	25 - 30 ไมครอน
พักระหว่างเที่ยว	2 - 5 นาที / เที่ยว
ระยะเวลาในการแห้งตัว	แห้งผิว : 5 - 8 นาที แห้งขัดยาได้ : 54 - 60 ชม.
ขนาดบรรจุ	ส่วน A : 3 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง) ส่วน B : 0.75 ลิตร (4 กระป๋อง / ลัง)

Safety and Disposal

1. For full Health and Safety information please refer to Material Safety Data Sheet
2. Observe the precautionary notices displayed on the container
3. Goggles and suitable protective equipment must be worn while using these products
4. Good ventilation must be provided in the working environment

ความปลอดภัยในการใช้ และการจัดการอุปกรณ์

1. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามเอกสารความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. โปรดสังเกตและอ่านคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน
3. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
4. บริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีการฟุ้งกระจายของไอพ่นหรือสเปรย์



TOA PERFORMANCE COATING CORPORATION CO., LTD.
31/1 Moo 3, Debaratana Road, Bangsothong, Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66-2335-5555 sales@toapc.com

บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โกลิคคิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/1 หมู่ 3 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร. 0-2335-5555 sales@toapc.com

Service Center
0-2335-5727
www.toapc.com

Ref.Vol.2-0223